

2-710

## Volvox Möbelwachs

Technisches Merkblatt Mai 2017



### 1. Kurzbeschreibung

Farbloses Wachs zur Pflege von Möbeloberflächen.

### 2. Inhalt

0,4 l	Art. Nr. 2-7101
0,75 l	Art. Nr. 2-7102
2,5 l	Art. Nr. 2-7103

### 3. Reichweite

10 bis 20 ml pro m<sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit.

### 4. Farbe

farblos, Holz anfeuernd

### 5. Verdünnungsmittel

Entfällt, das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

### 6. Trockenzeiten

Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach 30 bis 45 Minuten polierbar. Zu dick aufgetragene Schichten kleben nach.

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Veredelung und zum wasserabweisenden Schutz aller Möbeloberflächen, die zuvor mit **Volvox** Ölen bearbeitet wurden.

### 8. Eigenschaften

#### 8.1. Technische Eigenschaften

Sehr geschmeidig durch salbenartige Konsistenz, dadurch leicht zu verarbeiten. Sehr ergiebig. Seidige und wasserabweisende Oberfläche, ohne die Wasserdampfdurchlässigkeit zu beeinträchtigen. Hervorragende Holzpflegeeigenschaften. Zieht schnell an und ist bald polierbar. Problemloses Ausbessern von abgenutzten Teilflächen durch einfaches Nachbehandeln.

#### 8.2. Biologische Eigenschaften

**Volvox Möbelwachs** wird auf Basis von ungiftigen und natürlichen Rohstoffen umwelt- und gewässerfreundlich hergestellt. Besonders positive Wirkung auf das Raumklima. Es verursacht keine elektrostatische Aufladung. Aufgrund der Zusammensetzung ist das **Volvox Möbelwachs** bei zweckgebundenem Gebrauch für Mensch und Umwelt unschädlich.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht weniger als 15 °C betragen.

#### 9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Holz gut schleifen. Exotische Holzarten (z.B. Teak) vor dem Auftrag mit Alkohol-Verdünnung sorgfältig entfetten. Bei stark saugenden Untergründen zunächst ölen und überschüssige Flüssigkeit mit einem Lappen abnehmen. (siehe TM 2-340).

#### 9.3. Verarbeitung

Nach Trocknung des Öles wird **Volvox Möbelwachs** hauchdünn aufgetragen. Der Wachsauftrag kann durch Erwärmen des Wachses (jedoch nicht über 50 °C) erleichtert werden. Auftrag mit einem nicht flusenden Lappen oder Auftragsmaschine. Nach Trocknung mit Ballentuch oder Polierbürste polieren.

### Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in der **Volvox Pflegeanleitung für geölte und gewachste Fußböden**.

### 10. Werkzeug

Ballentuch, Auftragsmaschine. Werkzeug mit **Volvox Isoparaffin** reinigen.

### 11. Lagerung

Kühl lagern. Wachsoberfläche bei angebrochenen Gebinden glatt streichen und Gebinde fest verschließen.

### 12. Zusammensetzung

Bienenwachs, Carnaubawachs, Candelillawachs, Kohlenwasserstoffe, Paraffin, Silikonöl

#### Technische Daten:

Spez. Gewicht (Dichte): ca. 0,8 g/ml

### 13. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Das Produkt ist eingestuft: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

### 14. Entsorgung

Wachsreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH

Kalkofenweg 2

D – 58513 Lüdenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: [info@volvox.de](mailto:info@volvox.de); [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Mai 2017).